

STÅLBAND MAGNUS

Magnus stålband, lackerat och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Meter per kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring ca	Kg/pall ca
0085644	16 x 0,5	63,5	16,0	8 200	50	600
0085684	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	600
0085704	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	580
0201210	25 x 0,8 RW	25,0	6,3	20 500	31	500
0085730	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	500
0419279	32 x 1,0 SJC	190,0	4,0	32 500	450	900

Magnus stålband, blåanlöp och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Meter/kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring	Kg/pall
0057590	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	550
0039030	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	550
0057587	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	1 000
0139891	32 x 0,63 RW	32,0	6,4	20 200	45	1 050

Magnus stålband, zinklackerat och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Meter per kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring ca	Kg/pall ca
0076310	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	550
0076472	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	550
0072056	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	1 000

RW = Enkelspolat

KVALITETSNORM MAGNUS STÅLBAND

Kallvalsat och värmebehandlat stålband

Material	Höghållfast låglegerat stål
Bredd, tolerans	+/- 0,005" (0,13 mm)
Tjocklek, tolerans	+/- 0,0015" (0,04 mm)
Draghållfasthet	930 - 1200 N/mm ²
Förlängning	12-18% enligt Δ5 6-9% på 100 mm mätlängd
Sträckgräns	ca 85% av bandets totala brottlast

Rakhet vid plant underlag

Krokighet i sida	max 10 mm på 2 m
Vridning/tvinning	max 30° på 2 m

Signodes produktion av stålband i Burseryds Bruk i Sverige är godkänd enligt kvalitetsstandard ISO 9002 och är miljöcertifierad enligt 14001.